



# Amsterdam Standard Series - nuancier

Blanc de zinc +++ 104   PW7	Blanc de titane +++ 105   PW6	Buff titane clair +++ 289   PW6/PY42	Buff titane foncé +++ 290   PW6/PR101/PBk11	Jaune Naples clair +++ 222  PW6/PY42	Jaune Naples vert +++ 282  PW6/PY42/PG7	Jaune Naples foncé +++ 223   PW6/PBr24/PY154	Jaune Naples rouge cl. +++ 292  PW6/PY42/PR101	Jaune Naples rouge +++ 224  PW6/PBr24/P073
Jaune titane nickel +++ 274  PY184/PW6	Jaune verdâtre +++ 243   PY74/PG7	Jaune azo citron ++ 267   PY3	Jaune primaire ++ 275   PY3/PY74	Jaune azo clair +++ 268   PY74	Jaune transp. moyen +++ 272  PY128	Jaune azo moyen ++ 269   PY74	Jaune azo foncé ++ 270   PY74/P034	Jaune d'or ++ 253  PY74/P034/PW6
Orange azo ++ 276   P034/PY74	Vermillon ++ 311   P034/PY74	Rouge naphtol clair ++ 398   PR112/PY74	Rouge naphtol moyen ++ 396   PR112	Rouge transp. moyen +++ 317  PR209	Rouge pyrrole +++ 315   PR254	Rouge naphtol foncé ++ 399   PR112/PR23	Carmin ++ 318   PR23	Magenta primaire +++ 369  P119
Rouge perm. pourp. +++ 348   P119	Rose quinacridone +++ 366   P119	Rose de Venise ++ 316  PW6/PR112/PY42	Rose persique +++ 330   PW6/PV19/PR101	Rose clair +++ 361  PV19/PW6	Rose quinacr. cl. +++ 385   PV19/PW6	Viol. rouge perm. cl. +++ 577   PR122/PW6	Violet rouge perm. +++ 567  PV19/PV23	Tête morte violette +++ 344   PV19/PBk7/PW6
Violet bleuâtre perm. +++ 568   PV23/PV19	Outrem. violet +++ 507   PV15/PW6	Outrem. violet cl. +++ 519  PW6/PB29	Bleu grisâtre +++ 562   PW6/PB15/PBk7	Outremer +++ 504  PB29	Bleu cobalt (outrem.) +++ 512   PB29	Cyan primaire +++ 572   PB15/PW6	Bleu phtalo +++ 570  PB15	Bleu mangan. pht. +++ 582   PB15/PG7
Bleu royal +++ 517   PW6/PB15	Bleu brillant +++ 564   PB15/PG7/PW6	Bleu céleste cl. +++ 551  PW6/PB15/PG7	Bleu Prusse pht. +++ 566   PB15/PBk7	Bleu verdâtre +++ 557  PB15/PG7	Bleu turquoise +++ 522  PB15/PG7/PW6	Vert turquoise +++ 661   PW6/PG7/PB15	Vert jaunâtre +++ 617   PG7/PY74	Vert brillant +++ 605   PG7/PY74
Vert perm. clair +++ 618   PG7/PY74	Vert Paul Véronèse +++ 615  PG7/PY74/PW6	Vert permanent foncé +++ 619   PG7/PY74	Vert de phtalo +++ 675  PG7	Vert olive clair +++ 621   PG7/PY74/PY42	Vert olive foncé +++ 622  PG7/PY42/PR101	Vert de vessie +++ 623   PG7/PY42/PR101	Ocre jaune +++ 227  PY42	Ocre d'or +++ 231   PR101/PY74
Terre Sienne nat. +++ 234  PY42	Terre Sienne brûlée +++ 411   PR101	Terre d'ombre naturelle +++ 408   PY42/PBk11	Terre ombre brûlée +++ 409   PR101/PBk11	Brun Van Dyck +++ 403   PBk11/PR101	Gris chaud +++ 718  PW6/PBk11/PR101	Gris neutre +++ 710   PW6/PBk7/PY42	Gris de Payne +++ 708   PBk7/PB15/PV19	Noir de bougie +++ 702   PBk7
Noir oxyde +++ 735   PBk11								

Explication des symboles de gauche à droite  
Exemple:





Jaune Naples foncé  
+++ 223    
PW6/PBr24/PY154

## Degré de résistance à la lumière

- +++ = 100 ans minimum sous éclairage de musée (61 couleurs)
- ++ = 25 - 100 ans minimum sous éclairage de musée (12 couleurs)
- + = 10 - 25 ans minimum sous éclairage de musée
- o = 0 - 10 ans minimum sous éclairage de musée

La résistance à la lumière est testée selon la norme ASTM-Norm D4303.

## Transparence / opacité


















-  = transparent (8 couleurs)
-  = semi-transparent (11 couleurs)
-  = semi-opaque (23 couleurs)
-  = opaque (31 couleurs)

223 = référence de couleur

PW6/PBr24/PY154 = Pigments utilisés

 également disponible en flacon 1000 ml (40 couleurs)

# Amsterdam Standard Series Specialties - nuancier

Jaune reflex  °256 <input checked="" type="checkbox"/>	Orange reflex  °257 <input checked="" type="checkbox"/>	Rose reflex  °384 <input checked="" type="checkbox"/>	Vert reflex  °672 <input checked="" type="checkbox"/>	Argent  +++ 800 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW15/PW20/PBk11	Or clair  +++ 802 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW20/PR101	Or foncé  +++ 803 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW20/PR101	Cuivre  +++ 805 <input checked="" type="checkbox"/> PW20/PR101	Bronze  +++ 811 <input checked="" type="checkbox"/> PW20/PR101
Étain  +++ 815 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW15/PW20/PBk11	Graphit  +++ 840 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW15/PW20/PBk7	Blanc de perle  +++ 817 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Jaune de perle  +++ 818 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Rouge de perle  +++ 819 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Bleu de perle  +++ 820 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Violet de perle  +++ 821 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Vert de perle  +++ 822 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	

Explication des symboles  
de gauche à droite  
Exemple:



## Degré de résistance à la lumière

- +++ = 100 ans minimum sous éclairage de (13 couleurs)
- ° = 0 - 10 ans minimum sous éclairage de musée (4 couleurs)

La résistance à la lumière est testée selon la norme ASTM-Norm D4303.

## Transparence / opacité

- = transparent (6 couleurs)
- = semi-transparent (4 couleurs)
- = semi-opaque (6 couleurs)
- = opaque (1 couleur)

802 = référence de couleur

PW6/PW20/PR101 = Pigments utilisés